

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMODEX
ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Spółka z o.o.

Gruszczyn, ul. Leśna 12
62-006 Kobylnica

e-mail: biuro@remodex.com.pl
KRS 0000099068

tel./fax. 61 817-49-97
tel. kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/JK/89/18

GRUSZCZYN 2018-03-29

Zlecenie – zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia 2017-12-28

ATEST (OCENA TKANINY MEBLOWEJ)

- Zleceniodawca:

P.H. „STEMA” Stefan Boczyło
ul. Bystrzycka 17
58-100 ŚWIDNICA

1. Nazwa wyrobu:

Tkanina C1

2. Rodzaj badania:

- **odporność na ścieranie powierzchniowe** (met. Martindale’a)
- obciążenie przy ścieraniu – nominalne ciśnienie 12 kPa,
- ruch translacyjny po torach Lissajous

- przedziały kontrolne (suwy): co 1000, 2000, 5000, 10000
- **liczba suwów: wartość średnia – 50.000**
- po 60000 suwów częściowe wytarcie włókien (okrywy), uwidoczni-
ny podkład tkaniny (warstwa spodnia) na wszystkich próbkach.

3. Sposób przeprowadzenia badań:

wg: **PN-EN ISO 12947-2:2000**,
na zgodność z PN-EN 14465:2005, załącznik A

4. **OCENA KOŃCOWA**

POZYTYWNA

Wyrób spełnia wymagania na poziomie kategorii A wg normy PN-EN 14465:2005, załącznik A.

Uwaga: Próbkę do badań aklimatyzowano wg PN-EN 20139:1993 (ISO 139)

Prowadzący badania


/mgr inż. Jacek Konieczny/

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Piotr Błaszczek

Atest zawiera 1 stronę

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobu/ów/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.